



TECHNICKÝ LIST

KEIM INNOPRIM

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Innoprim je bielo pigmentovaný základný náter na báze sol-silikátu bez prídavku konzervačných látok, určený pre interiéry. Spĺňa požiadavky normy DIN 18363, časť 2.4.1 (disperzné silikátové farby). Vyrovnáva rozdielnu savosť podkladov a predlžuje otvorený čas pre následné silikátové nátery.

Produkt má certifikácie Cradle to Cradle Certified® Silver a C2C Certified Material Health Certificate™ Gold.

2. OBLASŤ POUŽITIA

KEIM Innoprim sa používa ako základný alebo medzivrstvový náter. Vďaka zníženiu savosti podkladu výrazne predlžuje otvorený čas nasledujúcich náterov, čo umožňuje nanášanie veľkých plôch bez viditeľných napojení, aj pri nepriaznivých svetelných podmienkach (napr. šikmé svetlo).

KEIM Innoprim vyrovnáva rozdielnu savosť minerálnych a organických podkladov, nosných starých náterov alebo zmiešaných podkladov.

Nevhodné pre:

drevo; lakované plochy; solné výkveti; zožltnuté sadrokartónové dosky

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- reguluje savosť
- v súlade s QNG (nemecký štandard pre trvalo udržateľné stavebníctvo)
- vyrovnávajúci (equalizačný)
- ekologicky nezávadný
- vyrovnáva nerovnosti podkladu
- minerálny
- certifikát C2C Material Health Certificate™ Gold
- certifikát Cradle to Cradle Certified® Silver
- paropriepustný
- bez prídavku konzervačných látok
- bez prídavku zmäkčovadiel
- bez prídavku rozpúšťadiel

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| – Hustota: | ca. 1,4 - 1,5 g/cm ³ |
| – Podiel organických látok: | < 5 % |
| – pH: | cca. 11 |

KLASIFIKÁCIA:

- | | |
|---------------------------|--|
| – Klasifikácia podľa VOB: | Disperzno-silikátová farba podľa DIN 18363, §2.4.1 |
|---------------------------|--|

FAREBNÝ ODTIEŇ:

biela

4. SPRACOVANIE

PRÍPRAVA PODKLADU:

Musí byť pevný, suchý, čistý a bez látok znižujúcich priľnavosť.

PODMIENKY APLIKÁCIE:

Teplota vzduchu a podkladu: 5 °C až 30 °C

PRÍPRAVA MATERIÁLU:

KEIM Innoprim je pred použitím potrebné dôkladne premiešať.

SPOTREBA:

cca 0,150 l/m² pri jednom nátere.

Uvedené hodnoty spotreby materiálu sú orientačné pre hladké podklady. Presnú spotrebu je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

SPRACOVANIE:

KEIM Innoprim sa aplikuje neriedený. Môže sa nanášať štetcom, valčekom alebo striekaním (tryska ≥ 423).

PRETIERANIE:

KEIM Innoprim je možné pretierať všetkými interiérovými nátermi KEIM.

DOBA SCHNUTIA:

Pretierateľný najskôr po 6 hodinách (pri 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti). Pri vyššej vlhkosti vzduchu, väčšej hrúbke vrstvy alebo nižších teplotách sa doba schnutia zodpovedajúcim spôsobom predlžuje.

ČISTENIE NÁRADIA:

Okamžite očistiť vodou.

5. FORMA DODANIA

Obsah balenia	Merná jednotka	Množstvo na palete	Druh obalu
12,5	L	32	Kanister

6. LAGERUNG

Maximálna doba skladovania	Podmienky skladovania
12 Mesiacov	Skladovať v chlade Chrániť pred mrazom Obaly uchovávať dobre uzatvorené Chrániť pred teplom a priamym slnečným žiarením

Zvyšky materiálu z otvorených obalov je potrebné preliať do menších nádob, aby sa minimalizoval vzdušný priestor v vedre.

7. LIKVIDÁCIA

Pokyny k likvidácii nájdete v oddiele 13 bezpečnostného listu.

Kód odpadu: 08 01 12

8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Dodržiavajte bezpečnostný list. EÚ limit pre tento produkt (kategória A/a): 30 g/l.
Tento produkt obsahuje: 0 – 1 g/l prchavých organických látok (VOC).

GIS-CODE: BSW 10

9. VŠEOBECNÉ POKYNY

Plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať – najmä sklo, keramiku a prírodný kameň – je potrebné zakryť. Kvapky na okolitých alebo pochôdznych plochách treba okamžite utrieť a odstrániť veľkým množstvom vody.
Miešanie s nesystémovými produktmi alebo cudzími prísadami nie je povolené.

10. CERTIFIKÁTY A ZNAČKY KVALITY



Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívneho vývoja a praktických skúseností. Naše odporúčania pre použitie – písomné aj ústne – slúžia ako pomôcka pri výbere našich produktov a nezakladajú zmluvný právny vzťah. Najmä nezbavujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti overiť si vhodnosť našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou.

Je potrebné dodržiavať všeobecné pravidlá stavebnej techniky. Vyhradzuje si právo na zmeny, ktoré slúžia na zlepšenie produktu alebo jeho použitia.

Vydaním tohto dokumentu strácajú platnosť všetky predchádzajúce verzie.