



TECHNICKÝ LIST

KEIM IF-PRIMER

1. POPIS PRODUKTU

KEIM IF-Primer je bezbarvý základní nátěr s rozpouštědly, s velmi dobrou paropropustností.

2. OBLAST POUŽITÍ

KEIM IF-Primer slouží ke zpevnění zvláště problematických podkladů. Typickou oblastí použití jsou podklady, které mírně sprašují nebo mají sklon k tvorbě skvrn.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- zpevňující
- nežloutne
- dobrá adheze
- není křehký
- vysoce propustný pro vodní páru

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Hustota: ca. 0,9 - 1,0 g/cm³

BAREVNÝ ODTÍN:

bezbarvý

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být nosný, pevný, suchý, čistý a zbavený prachu a mastnoty.

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ:

Teplota vzduchu a podkladu během nanášení a schnutí musí být ≥ 5 °C.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU:

SPOTŘEBA:

cca 0,2 L/m² na dvojitý nátěr.

Údaje o hodnotách spotřeby materiálu jsou orientační na hladkých podkladech. Přesné hodnoty spotřeby je třeba určit pomocí zkušebních ploch.

ZPRACOVÁNÍ:

Produkt KEIM IF-Primer se ošetřují problematické podklady podle rozsahu poškození. Může stačit jeden základní nátěr, obecně se však doporučují dva nátěry s odstupem alespoň pěti hodin. KEIM IF-Primer se dodává v konzistenci připravené k použití a musí se aplikovat neředěný.

NÁSLEDNÉ PŘEPRACOVÁNÍ:

Přepracovat lze nejdříve po 5 hodinách (při 23 °C a 50% rel.v.). natírejte systémem KEIM Biosil, Ecosil-ME, Quarzil, Concretal, Soldalit nebo Granital.

TECHNICKÝ LIST – KEIM IF-PRIMER

DOBA SCHNUTÍ:

Přepracovat lze nejdříve po 5 hodinách (při 23 °C a 50% rel.v.). Při vyšší relativní vlhkosti vzduchu, tloušťce vrstev a/nebo nižších teplotách se schnutí přiměřeně prodlouží.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:

lhned očistěte náhradou terpentýnu.

5. DODÁVÁNÁ FORMA

obsah nádoby	měrná jednotka	množství na paletě	druh obalu
5	L	100	plechový kanistr

6. SKLADOVÁNÍ

maximální doba skladování	podmínky skladování
12 měsíců	obal uchovávejte těsně uzavřený v chladu bez mrazu chráněné před teplem a přímým slunečním zářením

7. LIKVIDACE

Informace o likvidaci viz kapitola 13 v bezpečnostním listu.

Odpadový klíč: 08 01 11 *

8. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Řiďte se bezpečnostním listem. Limitní hodnota EU pro tento produkt (kat. A/h): 750 g/l. Tento produkt obsahuje: 700 - 740 g/l VOC.

9. OBECNÁ INFORMACE

Zakryjte plochy, které se nemají ošetřovat, zejména sklo, keramiku a přírodní kámen. Potřísnění na okolních plochách nebo na komunikacích ihned smyjte velkým množstvím vody.

Míchání s nesystémovými produkty nebo jinými cizími přísadami není povoleno.

Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše doporučení pro aplikaci slovem i písmem jsou zamýšlená jako pomoc při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména nezbavují kupujícího a zpracovatele povinnosti přesvědčit se o vhodnosti našich produktů pro zamýšlené použití s obvyklou odbornou péčí. Je nutné dodržovat obecná stavebně technická pravidla. Vyhrazujeme si právo provádět změny sloužící k vylepšení produktu nebo jeho aplikace. Uveřejněním tohoto vydání ztrácení předchozí vydání platnost.



KEIMFARBEN S.R.O.

Videňská 119 / 619 00 Brno / Tel. +420 511 181 222 / Fax +420 511 181 229
www.keim.com / barvy@keim.cz