



TECHNICKÝ LIST

KEIM DOLOMITSPACHTEL

1. POPIS PRODUKTU

Hotová, univerzálně použitelná stěrková hmota pro interiéry na minerální bázi (organický podíl < 3 %). Použití bílého dolomitového mramoru jako plniva zajišťuje maximální plnivost a zvláště snadné zpracování.

2. OBLAST POUŽITÍ

KEIM Dolomitspachtel se používá k celoplošnému stěrkování např. omítky nebo betonu a k vysprávkám defektů. KEIM Dolomitspachtel lze použít na minerální, organické a smíšené podklady na stěnách i stropěch.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- univerzálně použitelný
- zpracovatelný po částech i celoplošně
- snadná manipulace
- lze táhnout do ztracena
- velmi dobrá broušitelnost
- vysoká plnicí síla
- minerální
- neutrální zápach

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| - Hustota: | ca. 1,7 - 1,8 g/cm ³ |
| - Organický podíl: | < 3 % |
| - Hodnota pH: | cca 9 |
| - Největší zrno: | 0,1 mm |
| - Maximální tloušťka vrstvy: | 4 mm |

KLASIFIKACE:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| - Ekvivalentní difuzní tloušťka
vzduchové vrstvy (hodnota sd): | ≤ 0,02 m při tloušťce vrstvy cca 1 mm |
|---|---------------------------------------|

BAREVNÝ ODSTÍN:

bílý

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklady musí být suché, čisté a zbavené olejů, tuků, prachu a jiných povrchových nečistot. Betonové a sádrové podklady musí být zcela suché a vytvrzené. U betonových podkladů nesmí být překročena maximálně 3% zbytková vlhkost.

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ:

Teplota vzduchu a podkladu během nanášení a schnutí musí být ≥ 5 °C.

TECHNICKÝ LIST – KEIM DOLOMITSPACHTEL

SPOTŘEBA:

cca 1,8 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm.

Údaje o hodnotách spotřeby materiálu jsou orientační na hladkých podkladech. Přesné hodnoty spotřeby je třeba určit pomocí zkušebních ploch.

ZPRACOVÁNÍ:

Stěrková hmota je připravená k použití. Naneste tenkou vrstvu hladítkem, nesmí se překročit maximální tloušťka 4 mm. Hlubší defekty předem vystěrkujte. Při ukládání tkaniny naneste první vrstvu stěrky (cca 2 mm), tkaninu zatlačte hladítkem nebo suchým válečkem a přečnívající stěrku rozetřete hladítkem. Po zaschnutí první vrstvy stěrky naneste hladítkem druhou vrstvu.

NÁSLEDNÉ PŘEPRACOVÁNÍ:

Upozornění:

Po zbrúsení a důkladném oprášení stěrkovaného povrchu se doporučuje penetrace KEIM Soliprim. Zpracování neprovádějte štětkou, ale válečkem.

Následný nátěr:

KEIM Dolomitspachtel lze přetřít všemi silikátovými vnitřními barvami KEIM.

DOBA SCHNUTÍ:

Přepracovat lze nejdříve po 8 hodinách (při 23 °C a 50% rel.v.). Při vyšší relativní vlhkosti vzduchu, tloušťce vrstev a/nebo nižších teplotách se schnutí přiměřeně prodlouží.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:

Ihned očistěte vodou.

5. DODÁVÁNÁ FORMA

obsah nádoby	měrná jednotka	množství na paletě	druh obalu
18	kg	33	kbelík

6. SKLADOVÁNÍ

maximální doba skladování	podmínky skladování
12 měsíců	v chladu bez mrazu obal uchovávejte těsně uzavřený

7. LIKVIDACE

Informace o likvidaci viz kapitola 13 v bezpečnostním listu.

Odpadový klíč: 08 04 10


8. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Řiďte se bezpečnostním listem. Limitní hodnota EU pro tento produkt . Tento produkt obsahuje: - g/l VOC.

9. OBECNÁ INFORMACE

Potřísnění okolních povrchů musí být okamžitě odstraněno vodou.
Míchání s nesystémovými produkty nebo jinými cizími přísadami není povoleno.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše doporučení pro aplikaci slovem i písmem jsou zamýšlená jako pomoc při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména nezbavují kupujícího a zpracovatele povinnosti přesvědčit se o vhodnosti našich produktů pro zamýšlené použití s obvyklou odbornou péčí. Je nutné dodržovat obecná stavebně technická pravidla. Vyhrazuje si právo provádět změny sloužící k vylepšení produktu nebo jeho aplikace. Uveřejněním tohoto vydání ztrácí předchozí vydání platnost.